BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Spesimen electroplating memiliki ketebalan rata rata 0,198 mm dan memiliki nilai kuat lekat dengan rata rata 22,58 MPa
2. Spesimen spraykrom memiliki ketebalan rata rata 0,111 mm dan memiliki nilai kuat lekat dengan rata rata 14,55 MPa

B. Saran

Berdasarkan beberapa kejadian dan penemuan masalah selama penelitian maka dalam kesempatan ini disarankan untuk :

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang membahas tentang pengaruh konsentrasi larutan elektrolit.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk bisa membahas perbandingan mengenai biaya produksi spraykrom dengan electroplating.
3. Penelitian lanjutan yang membahas tentang pengaruh kekasaran terhadap kuat lekat lapisan electroplating.
4. Penelitian lanjutan tentang variasi tegangan dan waktu pada proses electroplating dengan selisih yang lebih besar.