

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian, perhitungan dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan komposisi nikel 500,600 dan 700 gram diperoleh hasil yang tertinggi pada komposisi nikel 700 gram yaitu (54,2 gram) dan yang terendah pada komposisi nikel 500 gram yaitu (52,2 gram).
2. Dengan komposisi nikel 500,600 dan 700 gram diperoleh hasil iluminasi cahaya yang tertinggi pada komposisi 700 gram yaitu (25,3 lux) dan yang terendah pada komposisi nikel 500 gram yaitu (21,2 lux).

B. SARAN

Dalam penelitian ini yang dibahas hanya pengaruh komposisi nikel sulfat terhadap proses *electroplating* dengan uji berat dan pantulan cahaya. Selanjutnya pada penelitian berikutnya disarankan :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak literatur tentang electroplating supaya tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian ini.